

CP400260

Fugen- und Pflaster - Versiegelung

- ✓ verhindert Auskehren und Ausspülen der Fugen
- ✓ hemmt Unkrautwuchs
- ✓ verfestigt wasserdampfdurchlässig Sandfugen



Produktbeschreibung

CleanPrince Fugen- und Pflasterversiegelung ist eine gebrauchsfertige Kunststoffdispersion zur Pflasterversiegelung und zur Sicherung von Fugensand in Steinpflasterungen. Wirkt als Oberflächenversiegelung, ist frost- und witterungsbeständig.

Benutzungshinweise

Zur Oberflächenversiegelung und Verfestigung von **Sandfugen** in Natursteinpflaster, Betonpflaster, Platten- und Klinkerbelägen. Einsetzbar im Fußgängerbereich wie Gartenwege, Terrassen und Hauseingangsbereiche.

Zum Verfugen empfiehlt sich optimal ein **Quarzsand mit der Körnung 0,3 bis 0,8 mm**. Die Steinoberfläche sollte **sauber** und **trocken** sein und die **Verarbeitungstemperatur zwischen 10 °C und 25 °C** liegen. Das Mittel ist **vor Gebrauch gut zu schütteln** oder aufzurühren. Die Versiegelung **unverdünnt** auf die gefüllten Fugen **aufgießen**. Die **Fugen müssen vollständig durchtränkt sein**. Pfützenbildung vermeiden und überflüssiges Material mit einem Schieber verteilen oder einem Tuch aufnehmen. Die bearbeitete Fläche muss **24 Stunden** vor Regen geschützt werden und sollte erst nach **4 bis 6 Tagen** voll belastet werden. Arbeitsgeräte nach der Anwendung mit reichlich Wasser abspülen um ein Verkleben zu verhindern.

Tipp: Die schnellste Verarbeitung erfolgt durch begießen der kompletten Platten und Fugen. Anschließend mit einem Abzieher alles in die Fugen verteilen und keine Pfützen zurücklassen. Ein ggfs. leichter Glanz auf den Platten verschwindet nach 1-3 Monaten. **Achten Sie darauf, dass die Steinoberflächen absolut sauber sind, um keinen Schmutz zu binden.**

Sicherheitshinweise

Der Einsatz dieses Premiumproduktes kann zu einer leichten Glanzbildung der Oberfläche führen, die allerdings durch die Witterung nach 2-3 Monaten wieder verschwindet. Wir empfehlen deshalb eine Probefläche anzulegen. Dieses Produkt ist grundsätzlich vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei sachfremder Anwendung erlischt jegliche Haftung für mögliche Schäden.

Ergiebigkeit

je nach Fugen- und Pflastergröße zwischen 0,5 und 2 Liter pro m²
(Faustregel: große Platten = wenige Fugen, kleine Platten = viele Fugen)

Gefahrenhinweise

EUH208 Enthält Gemisch aus (1,2 Benzisothiazolin-3-on) und Pyridin-2-thiol-1-oxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Hinweis: Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel. EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.